



tesa® 60632

Base Line

Produkt Information

tesa® 60632 Aluminiumtejp Med Liner 30µm



Produktbeskrivning

Den formbara aluminiumtejpen tesa® 60630 är en idealisk produkt för en mängd olika industriella applikationer – från reparation och tätning till isolering. Bäraren av aluminium är 30 µm tjock och belagd med ett häftämne av akryl, vilket ger en utmärkt inre stabilitet och ett enormt bra grepp. Dessa egenskaper gör aluminiumtejpen perfekt för krävande applikationer som försegling av sömmar. Efter en kort härdningstid är vidhäftningen till ytor som stål, aluminium och koppar extremt stark. Häftämnet av akryl står emot ånga och är mycket slittåligt samt fukt-, temperatur- och UV-resistent. Det har också hög värmeledningsförmåga och är extremt åldersbeständigt. Tejpens styrka och hållbarhet gör den praktisk för långvariga applikationer utomhus.

Tillämpningar

*Tejpen är med liner

*Tejpen kan användas för montering av kylelement och tätning av rör

- Lämplig för temperaturisolerande applikationer med flera olika syften
- Produkten är idealisk för en mängd olika applikationer som maskering, skydd, reparation och förslutning
- Tejpens häftämne har en hög inre styrka, vilket ger ett starkt grepp även på de tyngsta materialen
- Tejpen har en mycket god temperaturbeständighet – från -40 °C till 160 °C

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Aluminiumfolie	• Liner färg	Vit
• Typ av häftämne	Akrylat	• Tjocklek liner	85 µm
• Typ av liner	Papper	• Tjocklek på tejp	_NULL µm
• Total tjocklek	65 µm		

Egenskaper

• Brottöjning	3 %	• Drifttemperatur upp till	160 °C
• Brottstyrka	25 N/cm	• Enkel att ta bort	Nej
• Backing appearance (visual)	reflective	• Hand tearability	mycket god
• Drifttemperatur från	-40 °C	• Liner släppkraft	0,3 N/cm



tesa[®] 60632

Base Line

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 7 N/cm | • Häftförmåga på PVC | 5.5 N/cm |
| • Häftförmåga på Glas
(omedelbart) | 8 N/cm | • Häftförmåga mot stål | 8 N/cm |
| • Häftförmåga på PE (omedelbart) | 4 N/cm | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60632>