



tesa® 62520

Produkt Information



Dubbelhäftande PE-skumtejp på 2 000 µm

Produktbeskrivning

tesa® 62520 är en dubbelhäftande PE-skumtejp för allmänna monteringstillämpningar.

Egenskaper

- God vidhäftning på mycket strukturerade ytor
- Mångsidigt häftämne för hög omedelbar vidhäftning på många olika underlag
- Lämplig för användning utomhus: Resistent mot UV, vatten och åldrande
- Hög omedelbar vidhäftning även vid lågt monteringstryck
- Mycket god köldchocktålighet
- Den består av en mycket formbar PE-bärare med slutna celler och ett särskilt klabbigt akrylhäftämne.

Tillämpningar

- Fönsterlister
- Spröjs
- Damm- och fukttätning
- Dekorativa element på dörrar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 2000 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer | • Färg | Svart/Silver |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------------------|------------|--|-------|
| • Brottöjning | 170 % | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | god |
| • Brottstyrka | 10.2 N/cm | • Tack | god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 80 °C |
| • Kemikal beständighet | mycket god | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 80 °C |
| • Statisk skjuvstyrka vid 23°C | god | | |



tesa® 62520

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	6 N/cm	• Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)	6 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	6 N/cm	• Häftförmåga på PP (omedelbart)	6 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart)	6 N/cm	• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	6 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	6 N/cm	• Häftförmåga på PS (omedelbart)	6 N/cm
• Häftförmåga på PC (omedelbart)	6 N/cm	• Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)	6 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	6 N/cm	• Häftförmåga på PVC (omedelbart)	6 N/cm
• Häftförmåga på PE (omedelbart)	2 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	6 N/cm
• Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)	2 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	6 N/cm
• Häftförmåga på PET (omedelbart)	6 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	6 N/cm

Ytterligare information

Häftförmåga:

Linervarianter:

- Brunt PV0-glassinpapper (71 µm)
- PV10 röd transparent PP-film (120 µm)
- Omedelbart: skumsprickning på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- Efter 14 dagar: skumsprickning på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=62520>