



tesa® 4330

Produkt Information



Högprestanda maskeringstejp för målningsarbeten med ugnstorkning i upp till 140 °C

Produktbeskrivning

tesa® 4330 är en finkräppad, flexibel, fukttålig maskeringstejp med hög brottstyrka.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

Exempel på ytterligare användningsområden:

- maskering av kretskort före överdragning
- kabelpaketering
- paketering

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 48 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 175 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 12 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 42 N/cm | • Temperatur beständighet (30 min) | 160 °C |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Temperatur beständighet (60 min) | 140 °C |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Ytterligare information

Denna tejp ger skarpa kanter tack vare sin fina kräppade struktur. Tejpens baksida ger förträfflig vidhäftning för färg och spackel.

tesa® 4330 kan mycket enkelt tas bort utan att förstöras eller lämna rester.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Produkt Information

Ytterligare information

tesa® 4330 finns även med pappersliner för konvertering/utstansning (4330 PV1).

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04330>