

tesa® 6190 Kombitejp



Produkt Information

205µm dubbelsidig filmbaserad kartongförslutningstejp med fingerlyft och integrerat rivband

Produktbeskrivning

tesa® 6190 Combiteape Next Gen är en transparent, dubbelsidig monteringsstejp, producerad med ett biobasbalanserat häftämne och en ryg av 90 % återvunnen PET (PCR), vilket leder till en minskning av CO₂ utsläpp med -39 %* jämfört med tesa® 6190 Combiteape. Den dubbelsidiga filmbaserade kartongförslutningstejpen levereras med fingerlyft (förlängt skyddspapper) och integrerat rivband. tesa® 6190 Combiteape Next Gen har designats för wellpappkartonger och är återvinningsvänlig enligt INGEDE-metoden. Det biobasbalanserade häftämnet av tackifierad akryl ger pålitlig vidhäftning även vid höga temperaturer och på grova kartongtytor.

Hållbara aspekter

- tesa® 6190 Combiteape Next Gen med -39 % CO₂ utsläpp* jämfört med tesa® 6190 Combiteape
- Biobasbalanserat tackifierat akrylhäftämne
- 90 % PCR PET i ryggen



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Införande av förslutnings- och öppningsfunktion på begränsad yta
- Snabb borttagning av skyddspapper tack vare fingerlyft
- Hög initial vidhäftning för snabb förslutning
- Pålitlig vidhäftning även vid höga temperaturer och på grova wellpappytor
- Återvinningsvänlig enligt INGEDE-metoden

Tillämpningar

- tesa® 6190 Combiteape Next Gen är speciellt utformad för wellpappkartonger
- Självhäftande boxar för postorder
- Förslutning av CD- och bokkartonger

tesa® 6190

Kombitejp

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET-folie	• Färg	Transparent
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer	• Liner färg	röd
• Typ av liner	MOPP	• Tjocklek liner	80 µm
• Total tjocklek	205 µm	• Vikt (Liner)	72 g/m ²

Egenskaper

• Brottöjning	30 %	• Mjukgörarbeständig	god
• Brottstyrka	130 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	mycket god
• Ålders beständighet (UV)	god	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mycket god
• Fuktbeständighet	mycket god	• Tack	god
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	200 °C
• Minsta temperaturlåglighet	-40 °C	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	10.3 N/cm	• Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)	9.5 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	12 N/cm	• Häftförmåga på PP (omedelbart)	6.8 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart)	9.2 N/cm	• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	7.9 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	10.6 N/cm	• Häftförmåga på PS (omedelbart)	10.6 N/cm
• Häftförmåga på PC (omedelbart)	12.6 N/cm	• Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)	12 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	14 N/cm	• Häftförmåga på PVC (omedelbart)	8.7 N/cm
• Häftförmåga på PE (omedelbart)	5.8 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	13 N/cm
• Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)	6.9 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	11.5 N/cm
• Häftförmåga på PET (omedelbart)	9.2 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	11.8 N/cm

tesa® 6190 Kombitejp

Produkt Information

Ytterligare information

*Minskning av produktens koldioxidavtryck (PCF) för nya tesa® 6190 Combitejp Next Gen (2000 m x 23 mm spole, PV0 röd MOPP-liner) jämfört med nuvarande tesa® 6190 Combitejp (2000 m x 23 mm spole, PV0 röd MOPP-liner) beräknat 2024 med Cradle-to-Gate-värden, inklusive upptag av biogen koldioxid. Beräkningen av CO₂ avtrycket genomfördes 2024, enligt samma metod som den ISO 14067-kompatibla jämförande PCF-studien för tesa® 4965 Original Next Gen, tillgänglig på tesa.com/4965-report. För detaljerad information om tesa® 6190 Combitejp Next Gen produktens koldioxidavtryck, vänligen kontakta din lokala tesa försäljningsrepresentant.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=6190FL>