



tesa[®] 69606

Produkt Information

UV-härdbar optiskt klar transfertejp på 150 µm

Produktbeskrivning

tesa[®] 69606 är en mycket transparent UV-härdbar transfertejp som tillverkas under kontrollerade renrumsförhållanden och är avsedd för optiskt klar laminering.

Egenskaper

- Hög genomsläpplighet och låg disighet
- Utmärkt förmåga för fyllning av springor
- Utmärkt temperatur-, fukt- och UV-beständighet
- Utmärkt ITO-stabilitet (syrafri)
- Utmärkt undertryckande av fördröjningsbubblor även i tuffa miljöer
- Mycket hög fixeringsstyrka
- Smidig och enkel borttagning av linern

Ansökan

- Optiskt klar laminering mellan styva/styva eller flexibla/styva underlag
- Montering av displayer med höga bläcksteg för att täcka glas eller pekskärmar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| • Bärare material | Ingen | • Liner färg | Transparent |
| • Typ av häftämne | Ren akryl | • Tjocklek på hårdavrullad liner | 125 µm |
| • Typ av liner | PET | • Tjocklek på lättavrullad liner | 50 µm |
| • Färg | Transparent | • Tjocklek på tejp | 150 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------|------|
| • Haze < | 0.5 % | • Transmittance (380 - 780nm) > | 99 % |
| • Refractive index | 1.48 | | |

Häftförmåga

- | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| • Glas (omedelbart) | 14.4 N/cm | • PET (omedelbart) | 10.4 N/cm |
| • PC (omedelbart) | 17.1 N/cm | • PMMA (omedelbart) | 15.5 N/cm |

Ytterligare information

- PET-liner på 50 µm med enkel borttagning (på utsidan av rullen)

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=69606>



tesa[®] 69606

Produkt Information

Ytterligare information

- Värdena för vidhäftning har uppmätts efter UV-härdning (se teknisk information).

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=69606>