



# tesa® 88665

## Produkt Information



115 µm dubbelhäftande PET-film med differentialtejp (silikon/akryl)

### Produktbeskrivning

tesa®88665 är en transparent dubbelhäftande tejp med PET-bärare. En sida är utrustad med ett silikonhäftämne (lätt sida) och den andra sidan är utrustad med en modifierad akryl (tät sida). Den är utformad för krävande tillämpningar där silikonmaterialen måste fästas på en rad olika underlag.

### Egenskaper

- Utmärkta vidhäftningsegenskaper hos silikonhäftämnet, särskilt på silikon eller silikonhaltiga underlag.
- Utmärkta vidhäftningsegenskaper hos akrylhäftämnet på ett brett spektrum av material.
- Mycket bra hanteringsprestanda i konverteringsprocesser
- Stor motståndskraft vid krävande miljöförhållanden

### Ansökan

- Laminering med silikonskum
- Montering av silikon gummi (gummifötter, telefonfodral, knappsatser, packningar osv.)
- Annan kritisk ytmontering (PP, PE osv.)

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                                   |             |                                    |                                       |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| • Bärare material                 | PET         | • Type of adhesive (tight release) | modifierad akryl förstärkt med fibrer |
| • Total tjocklek                  | 115 µm      | • Type of liner (easy release)     | PET film                              |
| • Färg                            | Transparent | • Type of liner (tight release)    | Ytbelagd papper                       |
| • Type of adhesive (easy release) | Silikon     |                                    |                                       |

### Egenskaper

- |               |         |                                |            |
|---------------|---------|--------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 75 %    | • Statisk skjuvstyrka vid 23°C | mycket god |
| • Brottstyrka | 50 N/cm | • Temperaturbeständighet       | 150 °C     |
|               |         | • kortvarig varaktighet        |            |



# tesa® 88665

## Produkt Information

### Häftförmåga

- |   |           |   |          |
|---|-----------|---|----------|
| • Adhesion to PC (tight-side, after 14 days)      | 10.8 N/cm | • Adhesion to Silicone (easy-side, initial)     | 6.3 N/cm |
| • Adhesion to PC (tight-side, initial)            | 6.5 N/cm  | • Stål (omedelbart)                             | 6.9 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, after 14 days)       | 7 N/cm    | • Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days)  | 7.6 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, initial)             | 4.8 N/cm  | • Adhesion to Steel (easy-side, initial)        | 6.9 N/cm |
| • Adhesion to PP (tight-side, after 14 days)      | 2.4 N/cm  | • Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 9.3 N/cm |
| • Adhesion to PP (tight-side, initial)            | 2.4 N/cm  | • Adhesion to Steel (tight-side, initial)       | 6.4 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 9.5 N/cm  |   |          |

### Ytterligare information

Denna produktinformation gäller för PV43

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=88665>