

tesa® 53799 PV2

Produkt Information

Polyetylencoaterad högkvalitativ vävtejp

Produktbeskrivning

tesa® 53799 är en polyetylencoaterad högkvalitativ vävtejp. Den består av en PE-belagd vävd PET-väv med 80 mesh som är belagd med ett tryckkänsligt naturgummiklister.

tesa® 53799 är en mycket stark vävtejp för ett brett spektrum av användningsområden, särskilt använd av militären.

Egenskaper

- mycket god vidhäftning, även på ojämna ytor
- utmärkt draghållfasthet
- vattenavvisande
- formbar
- finns i olivgrön

Tillämpningar

Praktisk för olika reparations- och konstruktionsapplikationer, inklusive militärområdet t.ex.

- Förpackning
- Buntning
- Stängning, täckning och fastsättning
- Reparation av huvar
- Skarvning av markiser
- Mångsidiga användningsområden inom jordbruket

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| • Bärare material | PE extruderad väv | • Total tjocklek | 310 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Tjocklek på tejp | _NULL µm |

Egenskaper

- | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Brottöjning | 11 % | • Raka rivkanter | god |
| • Brottstyrka | 77 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Nät | 80 count per square
inch | • Temperaturbeständighet
(avtagbarhet från aluminium
efter 30 minuters exponering) | 110 °C |
| • Nötningsbeständighet | god | • Water resistance | god |

tesa® 53799 PV2

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 4.7 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>