



tesa® 4298

Produkt Information



Medelstark tejp för bandning med mycket god draghållfasthet, lämnar inga fläckar efter sig

Produktbeskrivning

tesa® 4298 är en medelstark bandningstejp med hög draghållfasthet. Med häftämne av naturgummi. Tejpen fäster mycket bra till både polära och icke-polära ytor och har en hög draghållfasthet och låg töjbarhet.

tesa® 4298 är en specialdesignad bandningstejp som inte lämnar några rester av häftämne. Den erbjuder hög initial häftförmåga, hög vidhäftning och beständighet mot påverkan från miljön. Den är lätt att hantera och kan tas bort utan risk för att lämna rester av häftämne efter sig. Bandningstejpen är särskilt lämplig för användning vid montering och säkring i vitvaruindustrin.

Egenskaper

- The tape adheres well on both polar and non-polar surfaces, and features a high tensile strength and a low elongation.
- tesa® 4298 is a specifically designed tape which is stain and adhesive-transfer resistant.
- It features high tack, strong adhesion, and resistance against environmental stress.

Ansökan

- tesa® 4298 används främst för förslutning, montering och säkring.
- Tejpen kan också användas för förstärkning
- Bandningstejpen används oftast i industrier för hårda vitvaror, kontorsutrustning och möbler.
- Häftämnet av naturgummi säkerställer montering på både polära och icke-polära ytor.
- Tejpen kan avlägsnas utan att lämna efter sig häftämnesrester

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 114 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Färg | Blå |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|---------------------------------|----|
| • Brottöjning | 35 % | • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja |
| • Brottstyrka | 300 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 5 N/cm |
|------------------------|--------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04298>



tesa[®] 4298

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04298>