



# tesa® 75507

## Produkt Information



75 µm dubbelhäftande, klibbig transfertejp i akryl

### Produktbeskrivning

tesa® 4965 Transfer är en formbar, klibbig transfertejp i akryl med en tjocklek på 75 µm. Den är utrustad med vårt beprövade och välkända tesa® 4965-häftämne som är transparent, åldringsbeständigt och har en hög initial klibbighet. tesa® 4965 Transfer erbjuder därför ett mycket bra starkt grepp på ojämna ytor och är lämplig för ett brett spektrum av tillämpningar, såsom laminering av lätta, tunna material. Utforska fördelarna med hela sortimentet av tesa® 4965 här. Flera produkter är utrustade med detta unika och högpresterande tesa® 4965-häftämne och tillsammans utgör dessa produkter 4965-serien. Det här sortimentet av dubbelhäftande filmtejp hjälper till att enkelt välja den mest effektiva tejp utifrån kundernas krav, produkter och processer. tesa® 4965 Transfer 75 µm kan beställas med produktnumret tesa® 75507.

Huvudegenskaper: \* Utmärkt formbarhet tack vare utformningen av transfertejpen \* Mycket bra initial vidhäftning på en mängd olika underlag \* Mycket bra temperatur- och fuktbeständighet \* Bra stansningsegenskaper

### hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Tillämpningar

- tesa® 4965 Transfer är lämplig för monterings- och lamineringstillämpningar med flexibla material och lätta delar. Exempel på tillämpningar är: \* Montering av lätta komponenter och material \* Montering av skum, filt, tyger och textilier \* Laminering av isoleringsmaterial \* Montering av golvsystem \* Montering av membranbrytare \* Skarvning

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

|                   |                                       |                  |                     |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| • Bärare material | Ingen                                 | • Liner färg     | Brun                |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer | • Tjocklek liner | 70 µm               |
| • Typ av liner    | Glassine                              | • Vikt (Liner)   | 80 g/m <sup>2</sup> |
| • Färg            | Transparent                           |                  |                     |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=75507>



# tesa® 75507

## Produkt Information

### Egenskaper

|                              |            |                                |            |
|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| • Ålders beständighet (UV)   | god        | • Statisk skjuvstyrka vid 23°C | mycket god |
| • Fuktbeständighet           | mycket god | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | mycket god |
| • Kemikal beständighet       | god        | • Tack                         | god        |
| • Minsta temperaturlåglighet | -40 °C     | • Temperaturbeständighet       | 200 °C     |
| • Mjukgörarbeständig         | god        | • Kortvarig varaktighet        |            |
|                              |            | • Långvarig varaktighet        | 100 °C     |

### Värden för vidhäftning till

|                                                    |           |                                        |          |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|
| • Häftförmåga på ABS (omedelbart)                  | 10 N/cm   | • Häftförmåga på PP (omedelbart)       | 4 N/cm   |
| • Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)              | 11.5 N/cm | • Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)   | 5.5 N/cm |
| • Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart) | 8.5 N/cm  | • Häftförmåga på PS (omedelbart)       | 10 N/cm  |
| • Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)        | 9 N/cm    | • Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)   | 11 N/cm  |
| • Häftförmåga på PC (omedelbart)                   | 12 N/cm   | • Häftförmåga på PVC (omedelbart)      | 8 N/cm   |
| • Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)               | 12.5 N/cm | • Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)  | 13 N/cm  |
| • Häftförmåga på PE (omedelbart)                   | 4 N/cm    | • Häftförmåga på Stål (omedelbart)     | 11 N/cm  |
| • Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)               | 4.5 N/cm  | • Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar) | 11 N/cm  |
| • Häftförmåga på PET (omedelbart)                  | 9 N/cm    | • Häftförmåga på Stål (efter 3 dagar)  | 11 N/cm  |
| • Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)              | 9 N/cm    |                                        |          |



# tesa<sup>®</sup> 75507

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=75507>