



tesa® 5938

Produkt Information



190µm Double-sided Black Cloth Tape

Produktbeskrivning

tesa® 5938 är en svart dubbelhäftande tejp för mattläggning. Den består av en stark PET-vävbärare i kombination med ett differentiellt häftämne av syntetiskt gummi.

Det specialformulerade häftämnet på den öppna sidan har en hög initial vidhäftningsförmåga och kan avlägsnas utan att efterlämna rester i upp till 14 dagar från de vanligaste ytorna. (måste testas individuellt före användning!)

Huvudegenskaper:

- Mycket god initial vidhäftning på en mängd olika underlag
- Utmärkt anpassningsbarhet tack vare den flexibla och starka bäraren av PET-väv
- Innovativ svart färg för att säkerställa osynliga springor på mörka mattor
- Lätt att riva av för hand

Egenskaper

- Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
- Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
- Innovative black color to ensure invisible gaps with dark carpets
- Good hand tearability
- The special formulated adhesive on the open side combines a high initial bonding power with a residue free removability up to 14 days from the most common surfaces. (Needs to be tested individually before usage!)

Ansökan

- Tillfällig mattläggning för mässor, utställningar, sammankomster och renoveringar
- Montering av golvsystem
- Montering av lätta delar och material
- Skarvning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Väv | • Färg | Svart |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Liner färg | Gul |
| • Typ av liner | Glassine | • Tjocklek liner | 69 µm |
| • Total tjocklek | 190 µm | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=05938>



tesa[®] 5938

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	25 %	• Mjukgörarbeständig	god
• Brottstyrka	80 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 70°C	god
• Ålders beständighet (UV)	medelgod	• Tack	mycket god
• Fuktbeständighet	god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	80 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	60 °C

Häftförmåga

• Stål (omedelbart)	8 N/cm	• Stål (liner sida efter 14 dagar)	14 N/cm
---------------------	--------	------------------------------------	---------

Ytterligare information

Motsvarande produktkvalitet finns även i vitt: tesa[®] 5939

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=05938>