



tesa® 75515 Black Line



Produkt Information

125 µm dubbelhäftande, klibbig transfertejp i akryl - beställningsnummer tesa® 75515

Produktbeskrivning

tesa® 4965 Transfer är en formbar, klibbig transfertejp i akryl med en tjocklek på 125 µm. Den är utrustad med vårt beprövade och välkända tesa® 4965-häftämne som är transparent, åldringsbeständigt och har en hög initial klibbighet. tesa® 4965 Transfer erbjuder därför ett mycket bra starkt grepp på ojämna ytor och är lämplig för ett brett spektrum av tillämpningar, såsom laminering av lätta, tunna material.

Flera produkter har detta unika och högpresterande tesa® 4965-häftämne och tillsammans utgör dessa produkter 4965-serien. Det här sortimentet av dubbelhäftande filmtejp hjälper till att enkelt välja den mest effektiva tejpens utifrån kundernas krav, produkter och processer. tesa® 4965 Transfer 125 µm kan beställas med beställningsnummer tesa® 75515. Utforska fördelarna med hela sortimentet av tesa® 4965 här: https://www.tesa.com/sv-se/industri/allmaenna-anvaendningsomraaden/montering/serie-4965-sortiment.

Huvudegenskaper:

- Utmärkt följsamhet tack vare transfertejpens utformning
- Mycket god initial vidhäftning på en mängd olika underlag
- Mycket god temperatur- och fuktbeständighet
- Goda stansningsegenskaper

Egenskaper

- Excellent conformability due to transfer tape design
- Skin contact certification according to ISO 10993-5 and ISO 10993-10
- In accordance with UL standard 969. UL file: MH18055
- Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
- Very good temperature and humidity resistance
- Good die cutting properties
- Low VOC - measured according to VDA 278 analysis

Ansökan

tesa® 4965 Transfer är lämplig för monterings- och lamineringstillämpningar med flexibla material och lätta detaljer.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=75515>



tesa[®] 75515 Black Line

Produkt Information

Ansökan

Exempel på tillämpningar är:

- Montering av lätta detaljer och material
- Montering av skum, filt, tyg och textilier
- Laminering av isoleringsmaterial
- Montering av golvsystem
- Montering av membranbrytare
- Skarvning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Ingen	• Färg	Transparent
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer	• Liner färg	brown/blue logo
• Typ av liner	Glassine	• Tjocklek liner	70 µm
• Total tjocklek	125 µm	• Vikt (Liner)	80 g/m ²

Egenskaper

• Ålders beständighet (UV)	god	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mycket god
• Fuktbeständighet	mycket god	• Tack	god
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	200 °C
• Mjukgörarbeständig	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C
• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	mycket god	• Temperature resistance min.	-40 °C



tesa[®] 75515 Black Line

Produkt Information

Häftförmåga

• ABS (omedelbart)	11 N/cm	• PP (omedelbart)	5 N/cm
• ABS (efter 14 dagar)	13 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	6.5 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	10 N/cm	• PS (omedelbart)	12 N/cm
• Aluminium (Efter 14 dagar)	11 N/cm	• PS (efter 14 dagar)	13 N/cm
• PC (omedelbart)	14 N/cm	• PVC (omedelbart)	9 N/cm
• PC (efter 14 dagar)	14.5 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	15 N/cm
• PE (omedelbart)	5 N/cm	• Stål (omedelbart)	14 N/cm
• PE (efter 14 dagar)	6 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	12 N/cm
• PET (omedelbart)	10 N/cm	• Stål (efter 3 dagar)	14 N/cm
• PET (efter 14 dagar)	10 N/cm		

Ytterligare information

Linervarianter:

- PV12: transparent PET-liner (75 µm; 105 g/m²)
- PV20: brun tesamärkt pappersliner (70 µm; 80 g/m²)

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=75515>