



tesa® 4317

Produkt Information



Maskeringstejp av Fint Kräppat Papper till Sprutmålning

Produktbeskrivning

tesa® 4317 är en tunn och flexibel maskeringstejp som består av ett bärarmaterial av fint kräppat papper och ett häftämne av naturgummi. Maskeringstejpen är lämplig för en mängd olika allmänna maskeringsapplikationer med eller utan efterföljande ugnstorkning vid temperaturer upp till 80 °C. tesa® 4317 är också resistent mot våtslipning. Naturgummiheftämnet ger utmärkt vidhäftning till olika ytor som metall, gummi, glas och plast. Bärarmaterialet av fint kräppat papper är flexibelt och formbart och lätt att riva för hand. Fyllmedel och färg fäster mycket bra på den motsatta sidan, vilket förhindrar att färgen ramlar av på något sätt.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

- tesa® 4317 är en flexibel maskeringstejp som används för sprutmålning, målning och lackering
- Maskeringstejpen har ett utmärkt grepp på olika ytor
- Tejpen är lämplig för ugnstorkning vid temperaturer upp till 80 °C
- Tejpen är lätt att ta bort och kan rivas av för hand

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 55 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 140 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 38 N/cm | • Temperatur beständighet (60 min) | 80 °C |
| • Enkel att ta bort | Ja | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4317

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04317>