



tesafilm® Eco & Crystal

Produkt Information



BNR 59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047

Produktbeskrivning

tesafilm® är tillverkad av återvunna PET-flaskor – transparent tejp med stark fixering. Perfekt för limning, packning, fixering, dekoration eller reparation. Rullens kärna är också tillverkad av 100 % återvunnen plast.

Egenskaper

- En hållbar profil: Bäraren är tillverkad av 90 % återvunna PET-flaskor
- Transparent tejp av hög kvalitet: En klar och pålitlig tejp som är osynlig på de flesta ytor
- En självhäftande produkt av högsta kvalitet: Tejpen är rivtålig och behåller sin klubbighet över tid
- Tyst avrullning: Tejpen lossnar ljudlöst från rullen
- Enkel att använda: kompatibel med alla tesafilm® tejphållare
- 90 % återvunnet material: UL2809-certifierad (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- Återvinningsbarheten har testats med INGEDE 12-metoden: Påverkar inte bearbetningen av kartong

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PET-folie | • Total tjocklek | 44 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| • Brottöjning | 100 % | • Kopieringsneutral | Ja |
| • Brottstyrka | 43 N/cm | • Lämpliga underlag | Kartong, Papper |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Max kärn diameter | 1 |
| • Återanvändbar | Nej | • Maxlängd rulle | 33 m |
| • Avvecklingskraft n/cm | 3 N/cm | • Roll width max | 19 mm |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | • Transparens | god |
| • Hand tearability | Nej | • Tyst avrullning | Ja |



tesafilm® Eco & Crystal

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>