




50560 PV1 DISCONTINUED



Produkt Information

Temporär skyddstejp för utvändiga plastkomponenter

Produktbeskrivning

tesa® Bumperfilm 50560PV1 är den bästa skyddslösningen, främst för målade men även för omålade plastkomponenter. tesa® Bumperfilm 50560PV1 appliceras efter tillverkningsprocessen och ger ett pålitligt skydd för plasttytor som är känsliga för skador.

Tack vare den goda UV-beständigheten och den perfekta färgkompatibiliteten är tesa® Bumperfilm 50560PV1 det mest tillförlitliga sättet att skydda målade plastkomponenter under transportprocessen.

Egenskaper

- Tillförlitligt skydd
- Säker vidhäftning under transport
- Kostnadsbesparingar eftersom polering eller reparation efter demaskering elimineras
- Skydd vid utomhusförvaring i upp till 12 månader
- Lätt att applicera och avlägsna
- Enkelt bortskaffande – både filmen och häftämnessystemet är miljövänliga

Ansökan

- Skydd av plastkomponenter under montering, förvaring och transport

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | polyolefinic film | • Total tjocklek | 52 µm |
| • Typ av häftämne | PIB | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|------------|
| • Brottöjning | 450 % | • Kemikal beständighet | mycket god |
| • Brottstyrka | 22 N/cm | • Lämplig för konvertering | Ja |
| • Enkel att ta bort | Ja | • UV beständighet | 52 weeks |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50560>



50560

PV1 DISCONTINUED

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50560>