



# tesa® 51977

## Produkt Information



### Dubbelhäftande filmisk tejp

### Produktbeskrivning

tesa® 51977 är en vit dubbelhäftande, självhäftande tejp som har en bärare av PP och ett modifierat akryl adhesiv.

tesa® 51977 framträdande egenskaper:

- En förträfflig kombination av hög inledande tack och vidhäftning
- Säker vidhäftning även mot svåra material, så som PP och PE samt ojämna underlag
- Bra temperaturlåghet

### Egenskaper

- An excellent combination of a high initial tack and adhesion level
- A secure bond even on critical materials such as PP and PE and rough surfaces
- A good temperature resistance

### Ansökan

- Fixering av mattor och dekor
- Montering av tunga dekorativt material och displayer
- Montering av skyltar och vågar

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

• Bärare material	PP-folie	• Färg	Vit
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer	• Liner färg	Brun
• Typ av liner	Glassine	• Tjocklek liner	69 µm
• Total tjocklek	240 µm	• Vikt (Liner)	80 g/m <sup>2</sup>

### Egenskaper

• Brottöjning	20 %	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	god
• Brottstyrka	133 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	medelgod
• Ålders beständighet (UV)	god	• Tack	god
• Fuktbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	120 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	60 °C
• Mjukgörarbeständig	god		

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51977>



# tesa® 51977

## Produkt Information

### Häftförmåga

• ABS (omedelbart)	12 N/cm	• PET (efter 14 dagar)	10.5 N/cm
• ABS (efter 14 dagar)	13.5 N/cm	• PP (omedelbart)	8 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	10.5 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	9.5 N/cm
• Aluminium (Efter 14 dagar)	11.5 N/cm	• PS (omedelbart)	12 N/cm
• PC (omedelbart)	14.5 N/cm	• PS (efter 14 dagar)	14 N/cm
• PC (efter 14 dagar)	15.5 N/cm	• PVC (omedelbart)	10.5 N/cm
• PE (omedelbart)	7.5 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	16 N/cm
• PE (efter 14 dagar)	8.5 N/cm	• Stål (omedelbart)	12.6 N/cm
• PET (omedelbart)	10 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	13 N/cm

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51977>