

tesa® 4961

Produkt Information



Dubbelsidig tejp med pappersbaksida

Produktbeskrivning

tesa® 4961 består av ett naturgummiklistre och specialpappersbaksida.

Egenskaper

- Det "hårda" häftämnessystemet ger god skjuvhållfasthet och kan även tas bort utan att lämna häftämnesrester.

Tillämpningar

- Skarvning av papper och film
- Självhäftande montering av sliprondeller
- Allmän montering på släta ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Papper (Slätt, vit silikoniserad)	• Total tjocklek	205 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi	• Färg	Vit
• Typ av liner	Glassine	• Liner färg	Brun

Egenskaper

• Brottöjning	3 %	• Mjukgörarbeständig	medelgod
• Brottstyrka	48 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mycket god
• Ålders beständighet (UV)	medelgod	• Tack	god
• Fuktbeständighet	medelgod	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	110 °C
• Kemikal beständighet	medelgod	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	40 °C

tesa® 4961

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	4.5 N/cm	• Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)	4.5 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	5.1 N/cm	• Häftförmåga på PP (omedelbart)	4.6 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart)	4.2 N/cm	• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	5 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	4.5 N/cm	• Häftförmåga på PS (omedelbart)	4.7 N/cm
• Häftförmåga på PC (omedelbart)	5.2 N/cm	• Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)	5.5 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	5.1 N/cm	• Häftförmåga på PVC (omedelbart)	3.8 N/cm
• Häftförmåga på PE (omedelbart)	3.4 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	4.5 N/cm
• Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)	3.3 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	5.2 N/cm
• Häftförmåga på PET (omedelbart)	4.3 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	5.3 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4961>