



tesa® 64624

Produkt Information



Dubbelhäftande filmtejp

Produktbeskrivning

tesa® 64624 är en transparent dubbelsidig filmtejp baserad på en PP-bärare och ett välbalanserat häftämne av syntetiskt gummi.

tesa® 64624 har utvecklats för att uppfylla kraven hos tillverkare av lister och profiler:

Egenskaper

*Bra avrullningsegenskaper

*Låg risk för att produkten rivs sönder på grund av filmbäraren

*Inget häftämne som sipprar ut under transporten av listerna

*Pappersliner som tål snabb borttagning av liner utan att rivas sönder

*Välbalanserat häftämne ger hög omedelbar vidhäftning och mycket god skjuvstyrka vid tillräcklig klubbighet i rumstemperatur

*Återvinningsvänlig enligt INGEDE-metoden

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PP-folie	• Färg	Transparent
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Liner färg	Brun
• Typ av liner	Glassine	• Tjocklek liner	76 µm
• Total tjocklek	175 µm	• Vikt (Liner)	90 g/m ²

Egenskaper

• Brottöjning	140 %	• Fuktbeständighet	medelgod
• Brottstyrka	45 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mindre bra
• Ålders beständighet (UV)	mindre bra	• Tack	mindre bra



tesa® 64624

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Häftförmåga på PC (omedelbart) | 13 N/cm | • Häftförmåga på PVC (omedelbart) | 13 N/cm |
| • Häftförmåga på PE (omedelbart) | 10 N/cm | • Häftförmåga på Stål (omedelbart) | 12 N/cm |
| • Häftförmåga på PP (omedelbart) | 8 N/cm | | |

Ytterligare information

Linervarianter:

PV 00 Brun glassinliner

PV 01 Vit glassinliner (84 µm/102 g)

PV 06 Röd MOPP-filmliner (80 µm/71 g)

För spolar rekommenderar vi att man använder tesa®-tejpållare för att uppnå optimala resultat.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64624>