



# tesa® 5939

## Produkt Information



190µm dubbelhäftande vit vävtejp

### Produktbeskrivning

tesa® 5939 är en vit dubbelhäftande tejp för mattläggning. Den består av en stark PET-vävbärare i kombination med ett differentiellt häftämne av syntetiskt gummi.

Det specialformulerade häftämnet på den öppna sidan har en hög initial vidhäftningsförmåga och kan avlägsnas utan att efterlämna rester i upp till 14 dagar från de vanligaste ytorna. (måste testas individuellt före användning!)

Huvudegenskaper:

- Mycket god initial vidhäftning på en mängd olika underlag
- Utmärkt anpassningsbarhet tack vare den flexibla och starka bäraren av PET-väv
- Lätt att riva av för hand

### Egenskaper

- Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
- Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
- Good hand tearability

### Ansökan

- Tillfällig mattläggning för mässor, utställningar, sammankomster och renoveringar
- Montering av golvsystem
- Montering av lätta delar och material
- Skarvning

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |             |                  |       |
|-------------------|-------------|------------------|-------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg           | Vit   |
| • Typ av liner    | Glassine    | • Liner färg     | Gul   |
| • Total tjocklek  | 190 µm      | • Tjocklek liner | 69 µm |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=05939>



# tesa<sup>®</sup> 5939

## Produkt Information

### Egenskaper

- |               |         |  |       |
|---------------|---------|--|-------|
| • Brottöjning | 25 %    | • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 80 °C |
| • Brottstyrka | 75 N/cm | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 60 °C |

### Häftförmåga

- |                     |        |                                    |         |
|---------------------|--------|------------------------------------|---------|
| • Stål (omedelbart) | 8 N/cm | • Stål (liner sida efter 14 dagar) | 14 N/cm |
|---------------------|--------|------------------------------------|---------|

### Ytterligare information

Motsvarande produktkvalitet finns även i svart: tesa<sup>®</sup> 5938

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=05939>