



tesa® Professional 74338 Rough Surface Mask

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 145 µm |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|------------|--|------------|
| • Brottöjning | 13 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 43 N/cm | • Kan tas bort utan häftämnesrester i upp till...dagar | 7 days |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Skarp färgkant | god |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Täthet | 13 % |
| • Färg förankring | mycket god | • Temperatur beständighet | mycket god |
| • Formbarhet | god | • Temperatur beständighet (30 min) | 120 °C |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • UV beständighet | 7 days |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=74338>