

tesa® Professional 74338

Produkt Information

tesa® 74338 Maskeringstejp för grova ytor

Produktbeskrivning

Vi presenterar tesa® 74338, en grönfärgad slät maskeringstejp som är speciellt utformad för utomhusbruk. Denna enastående produkt erbjuder anmärkningsvärd anpassningsförmåga till ojämna ytor, såsom synligt tegel. Dess mycket goda UV-beständighet säkerställer enkel, spårlos borttagning upp till sju dagar efter applicering, vilket ger flexibilitet och bekvämlighet. Dessutom är tesa® 74338 lämplig för applicering på böjda ytor. tesa® 74338 är tillverkad av papper från välskötta, certifierade skogar och andra kontrollerade källor, vilket speglar vårt engagemang för hållbarhet. Låt tesa® 74338 vara grunden för överlägsen prestanda och utmärkta resultat i dina målningsprojekt.

hållbara aspekter

tesa® 74338 är tillverkad av papper som kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Möjliggör målning av hög kvalitet
- Särskilt utformad för utomhusbruk
- Hög anpassningsförmåga – stark vidhäftning på ojämna eller strukturerade ytor, t.ex. synligt tegel
- Hög UV-beständighet: kan tas bort spårlost upp till sju dagar efter applicering
- Ger rena färgkanter* Lämplig för applicering på böjda ytor
- Pappersbärare – tillverkad av hållbart förvaltade skogar

Tillämpningar

- Maskering av grova ytor som tegel, strukturerat trä, puts, gips och betong
- Skydd av ytor under målningsarbete
- Fixering av golvskydd eller skydd av stora ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 145 µm |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|

tesa® Professional 74338

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	13 %	• Kan tas bort utan	7 days
• Brottstyrka	43 N/cm	• häftämnesrester i upp till...dagar	
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Rivbar för hand	mycket god
• Enkel att ta bort	Ja	• Skarp färgkant	god
• Färg förankring	mycket god	• Täthet	13 %
• Formbarhet	god	• Temperatur beständighet	mycket god
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Temperatur beständighet (30 min)	120 °C
		• UV beständighet	7 days

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	3.5 N/cm
------------------------	----------

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

