



tesa® 4939

Produkt Information



Produktbeskrivning

tesa® 4939 är en dubbelhäftande golvläggningstejp. Produkten har en bärare av stark PET-väv kombinerat med ett differentierat gummiadhesiv.

Det specialframtagna klistret på den öppna sidan kombinerar hög inledande limning som kan tas bort från de flesta vanliga underlagen inom 14 dagar utan att lämna rester. (Ska testas vid varje tillfälle innan användning!)

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Väv	• Total tjocklek	235 µm
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Färg	Vit
• Typ av liner	Glassine	• Liner färg	Brun

Egenskaper

• Brottöjning	25 %	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	god
• Brottstyrka	38 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 70°C	medelgod
• Ålders beständighet (UV)	medelgod	• Tack	mycket god
• Fuktbeständighet	god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	80 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	40 °C

Häftförmåga på

• Häftförmåga på PE (omedelbart)	2.5 N/cm	• Häftförmåga på PP (liner sida efter 14 dagar)	5 N/cm
• Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)	2 N/cm	• Häftförmåga på PP (liner sida omedelbart)	6.5 N/cm
• Häftförmåga på PE (liner sida efter 14 dagar)	5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	7.5 N/cm
• Häftförmåga på PE (liner sida omedelbart)	4.5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	5.5 N/cm
• Häftförmåga på PP (omedelbart)	4.5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (liner sida efter 14 dagar)	8 N/cm
• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	2.5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (liner sida omedelbart)	9 N/cm



tesa® 4939

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04939>