




tesa® 88910

Produkt Information



250 µm optiskt klar tejp för applikationer inom fordonsindustrin där det krävs UV-blockerande prestanda

Produktbeskrivning

tesa® 88910 OCA ger med sin tjocklek på endast 250 µm enastående UV-blockerande prestanda. Denna optiskt klara tejp skyddar effektivt alla lager i bildskärmens teknikstack i ett fordon mot skadliga UV-strålar, vilket förlänger livslängden på känsliga bildskärmskomponenter.

Egenskaper

- Hög UV-blockerande förmåga och utmärkt transmittans för synliga våglängder
- Uppfyller viktiga testvillkor för fordonsstandarder
- Enastående prestanda för fyllning av springor
- Hög transmittans och låg grumlighet
- Utmärkt temperatur-, fukt- och UV-beständighet

Tillämpningar

tesa® 88910 OCA är lämplig för optisk laminering med

- Mjuk OLED
- Polarisator
- Andra funktionella filmer

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Ingen	• Färg	Transparent
• Typ av häftämne	Akrylat	• Liner färg	Transparent
• Typ av liner	PET	• Tjocklek på hårdavrullad liner	100 µm
• Total tjocklek	250 µm	• Tjocklek på lättavrullad liner	75 µm

Egenskaper

• Ålders beständighet (UV)	mycket god	• Refractive index	1.48
• Dielektrisk konstant	4.68	• Spaltfyllnad	12 %
• Haze <	0 %	• Transmittance (380 - 780nm) >	99 %



tesa® 88910

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Häftförmåga på Glas
(omedelbart) | 11.2 N/cm | • Adhesion to Polarizer (initial) | 11.2 N/cm |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|

Lagringsförhållanden

Lagringsförhållanden

Temperature: From +5°C to +30°C

Relative humidity: From 30% to 60%

Precautions: Protect for direct sun light, do not store outside

Other storage advice: Storage of rolls in a horizontal position; Avoid mechanical impacts and short overheating, if removed from cold storage, ensure no condensation on packaging

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=88910>