



tesa® 62622

Produkt Information



150µm double-sided black high performance foam tape

Produktbeskrivning

tesa® 62622 is a black double-sided thin foam tape. The tape is equipped with a tackified acrylic adhesive.

Egenskaper

- Thickness: 150µm
- Very high bonding strength
- Highly conformable foam backing provides excellent shock resistance
- Superior push out resistance due to strong high performance adhesive
- Waterproofness
- Good sealing function versus humidity and dust

Ansökan

- Touch panel mounting
- Lens mounting in mobile phones
- LCD cover / front panel mounting in notebooks
- Mounting on uneven and rough surfaces

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------------|--|------------------|--------------|
| • Backing material Grid | PE-foam | • Total tjocklek | 150 µm |
| • Type of adhesive Grid | modifierad akryl förstärkt med fibrer, Akrylat, modifierad akryl | • Färg | Svart, beige |
| | PET | • Tjocklek liner | 50 µm |
| • Type of liner Grid | | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--|-------|
| • Brottöjning | 380 % | • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 90 °C |
| • Brottstyrka | 12 N/cm | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 80 °C |



tesa® 62622

Produkt Information

Häftförmåga

• ABS (omedelbart)	10 N/cm	• PC (omedelbart)	13 N/cm
• ABS (efter 14 dagar)	14 N/cm	• PC (efter 14 dagar)	13 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	12 N/cm	• PMMA (omedelbart)	13 N/cm
• Aluminium (Efter 14 dagar)	13 N/cm	• PMMA (efter 14 dagar)	13 N/cm
• Glas (omedelbart)	13.5 N/cm	• Stål (omedelbart)	13 N/cm
• Glas (efter 14 dagar)	13.5 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	13 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=62622>