

tesa® 4651 Professional

Produkt Information

Premium Akrylbelagd Vävtejp



Produktbeskrivning

tesa® 4651 är en hållbar, akrylbelagd vävtejp av hög kvalitet. Den består av ett bärarmaterial av rayonväv med en trådtäthet på 145 och ett naturgummihäftämne. Vävtejpen är formbar och har enastående slitstyrka, hög draghållfastighet och mycket hög vidhäftningsförmåga till olika ytor, till och med grövre underlag. Tejpens starka grepp och korta härdningstid ger snabb applicering och pålitlig vidhäftning omedelbart efter att den har fästs. Tejpen kan rivas av för hand med exakta och raka kanter på längden och tvären. tesa® 4651 säkerställer exceptionellt hög resistens mot nötning och vatten och tål temperaturer upp till 130 °C under en kort period, varpå den kan avlägsnas utan att lämna några rester. tesa® 4651 Stark vävtejp kan användas till en mängd applikationer i olika industrier. Den svarta och blå tejpen finns också med skyddsfilm i stor rulle (tesa® 4651 PV9).

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

- Maskering vid sandblästring, beläggning, sprutmålning etc.
- Buntning och förstärkning av material som rör eller profiler
- Märkning, färgkodning eller markering av ledningar, kablar, etc.
- Permanent försegling vid hopsättning av rör och behållare
- Fästning och isolering av elektriska kablar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Akrylatbelagd väv	• Total tjocklek	310 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi	• Liner färg	Gul
• Typ av liner	Papper	• Tjocklek liner	76 µm
• Biobaserat kolinnehåll (enligt DIN EN 16640)	72 %		

tesa® 4651

Professional

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	13 %	• Raka rivkanter	mycket god
• Brottstyrka	100 N/cm	• Rivbar för hand	mycket god
• Kan skrivas på	Ja	• Temperaturbeständighet	130 °C
• Nät	145 threads/inch ²	(avtagbarhet från aluminium	
• Nötningsbeständighet	mycket god	efter 30 minuters exponering)	
		• Water resistance	god

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4651>