



tesa® ACXplus 7063

Produkt Information



ACX^{plus} svart 800 µm

Produktbeskrivning

tesa® 7063 är en svart kraftigt vidhäftande akryltejp.

Den passar bra till vidhäftning på tuffa ytor: Pulverlack, akryl etc.

Den viskoelastiska akryltejpen kompenserar för eventuella volymförändringar vid temperaturskillnader hos olika material.

Tillämpningar

Sammanfogning och montering av "svåra" ytor: Pulverlackerade material, gummi material, lågenergiplast etc.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Skummad akryl	• Total tjocklek	800 µm
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer	• Färg	Svart

Egenskaper

• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	170 °C	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	70 °C
--	--------	--	-------

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	13 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	24 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	22 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	40 N/cm
• Häftförmåga på PP (omedelbart)	3 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 3 dagar)	40 N/cm
• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	6 N/cm		

Ytterligare information

Kan levereras med olika varianter av skyddsliner:

PV22= Vitt, fukttåligt papper med tesa® ACX^{plus} logo

PV24= Blå film liner

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=07063>



tesa® ACXplus 7063

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=07063>