



tesa® 4341

Produkt Information



Mycket temperaturbeständig Maskeringstejp för Sprutmålning med Efterföljande Ugnstorkning vid upp till 140 °C.

Produktbeskrivning

tesa® 4341 är en fint kräppad, formbar och flexibel maskeringstejp tillverkad av papper som är lämplig för maskering vid sprutmålning. Produktens naturgummihaftämne är fritt från lösningsmedel och ger ett bra grepp och enastående vidhäftning till olika ytor som metall, gummi, glas och plast. Den flexibla maskeringstejpen tål våtslipning och höga temperaturer, vilket gör den lämplig för ugnstorkning.

Den otroliga vidhäftningen hos fyllmedel och målarfärg (vatten- eller lösningsmedelsbaserade) till den motsatta sidan av tejpens förhindrar att färgen ramlar av vid målningen. tesa® 4341 kan även efter ugnstorkningen vid temperaturer på upp till 140 °C enkelt tas bort utan att lämna några rester.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

- tesa® 4341 är en temperaturbeständig maskeringstejp som är idealisk för krävande maskering vid sprutmålning
- Den mycket temperaturbeständiga tejpens kan användas på olika ytor som metall, gummi, glas och plast
- Den formbara tejpens passar perfekt när man ska täcka över stora ytor med tunga material
- tesa® 4341 är ytbehandlad, vilket gör att färg inte rinner av tejpens

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 55 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 190 µm |

Egenskaper

- | | |
|---------------|---------|
| • Brottstyrka | 53 N/cm |
|---------------|---------|

Ytterligare information

Tejpen är resistent mot våtslipning och baksidan ger färg och spackel mycket bra vidhäftning (vatten- eller lösningsbaserad) vilket förebygger all form av flagning.

Även efter torkning i ugn med temperaturer upp till 140 °C kan tesa® 4341 enkelt tas bort utan att lämna kvar klisterrester.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa[®] 4341

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04341>