



tesa® 4964

Produkt Information



Dubbelhäftande tejp med bärmaterial av väv

Produktbeskrivning

tesa® 4964 består av ett rivstarkt, flexibelt bärmaterial av väv med ett häftämnesystem av naturgummi. Den dubbelhäftande tejp ger begränsad resistens mot UV-ljus, åldrande, fukt och mjukgörare. Häftämnet har en hög belägningsvikt, vilket gör tejp lämplig för montering på oregelbundna ytor. Häftämnet av naturgummi har en enastående vidhäftningsförmåga och kort härdningstid. tesa® 4964 kan i de flesta fall avlägsnas från ytor utan att lämna rester. Man måste göra ett test innan man fäster tesa® 4964 på mjukgjorda ytor.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

- tesa® 4964 är idealisk för mattläggning
- Den dubbelhäftande tejp används för laminering av skoinlägg och som hälskydd
- tesa® 4964 används vid hoprullning av tygbanners
- Det finns en version av tejp som är särskilt utvecklad för fräsning av honeycomb-mönster
- Tejp finns med flera olika typer av skyddsfilm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Väv | • Total tjocklek | 390 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Färg | Vit |
| • Biobaserad (innehåll av biokol) | 50 % | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 6 % | • Mjukgörarbeständig | god |
| • Brottstyrka | 80 N/cm | • Statisk skjuvstyrka vid 23°C | medelgod |
| • Ålders beständighet (UV) | medelgod | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | mindre bra |
| • Fuktbeständighet | medelgod | • Tack | mycket god |
| • Kemikal beständighet | mindre bra | • Temperaturbeständighet | 110 °C |
| | | • kortvarig varaktighet | |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04964>



tesa® 4964

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	7.3 N/cm	• Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)	7.2 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	7.8 N/cm	• Häftförmåga på PP (omedelbart)	6.8 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart)	7.2 N/cm	• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	6.9 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	7.3 N/cm	• Häftförmåga på PS (omedelbart)	7.2 N/cm
• Häftförmåga på PC (omedelbart)	7.4 N/cm	• Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)	7.5 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	7.5 N/cm	• Häftförmåga på PVC (omedelbart)	6.9 N/cm
• Häftförmåga på PE (omedelbart)	5.3 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	7 N/cm
• Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)	5.4 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	7.5 N/cm
• Häftförmåga på PET (omedelbart)	6.5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	7.6 N/cm

Ytterligare information

Linervarianter:

PV0 brunt pergamynpapper (71 µm)

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04964>