



tesa® 4338

Produkt Information



Maskeringstejp för höga temperaturer

Produktbeskrivning

tesa® 4338 är en grön maskeringstejp för krävande maskeringsuppgifter inom transportsektorer som marin, tåg, lastbil och flera andra där hög flexibilitet och skarpa målningskanter krävs.

Tejpen är lätt att rulla av och att använda med händerna. Du skapar lätt fina och skarpa kanter med den – och även efter sju dagar utomhus och sex torkningscykler om vardera 40 minuter i ugnen vid 120 °C kan du lätt ta bort tejpen utan att det blir några rester efter den.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

- Hög synlighet tack vare den klara gröna färgen
- Enkel att arbeta med (lätt och kontrollerad avrullning, fingervänlig och mycket flexibel)
- Kan användas i flera torkcykler - upp till sex vid 120 °C / 40 min
- Bra initial häftförmåga för att säkerställa tillförlitlig täckning av ytor
- Rena och skarpa målningskanter
- UV-beständig i upp till 14 dagar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 54 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 145 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 13 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 43 N/cm | • Temperatur beständighet (60 min) | 120 °C |
| • Enkel att ta bort | Ja | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338

Produkt Information

Ytterligare information

UV-beständig i upp till 14 dagar i Central- och Nordeuropa.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04338>