



tesa® 4688

Produkt Information



Standard Polyetylenbelagd Vävtejp

Produktbeskrivning

tesaband® 4688 är en polyetylenbelagd vävtejp av standardkvalitet. Den består av ett vävt bärmaterial med en trådtäthet på 55 och ett tryckkänsligt naturgummihäftämne. tesaband® 4688 är en typisk reparationstejp som passar till många olika behov och som är lätt att hantera.

Det finns i olika färger.

Egenskaper

- Enastående vidhäftning, även på ojämna ytor
- Vattentät
- Lätt att rulla av
- Total halogenhalt < 1000 ppm
- Total svavelhalt < 1000 ppm

Tillämpningar

- Märkning, maskering, emballering, skydd, montering och förslutning
- Skydd vid sandblästring
- Montering av plastfolie
- Förslutning av kartonger, burkar, etc.
- Fästning av elektriska kablar samt buntning av kablar
- Sammanfogning av folie och för markering av delar i samband med underhåll av kärnkraftverk

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE extruderad väv | • Typ av liner | Ingen |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 260 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|--------|
| • Brottöjning | 9 % | • Raka rivkanter | god |
| • Brottstyrka | 52 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Dielectric breakdown voltage | 2900 V | • Temperaturbeständighet | 110 °C |
| • Nät | 55 count per square inch | (avtagbarhet från aluminium efter 30 minuters exponering) | |
| • Nötningsbeständighet | god | • Water resistance | god |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04688>



tesa® 4688

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 4.5 N/cm

Ytterligare information

- Uppfyller kraven i LV 312-1 dielektrisk styrka 7 500 volt (3 lager)
- Uppfyller kraven i Siemens AG:s standard TLV 9027/01/06 för användning i kärnkraftverk

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04688>