



tesa® 64620

Produkt Information



Dubbelhäftande folietejp

Produktbeskrivning

tesa® 64620 är en dubbelhäftande, självhäftande tejp som har en vit PP-bärare och en adhesivmassa baserad på syntetgummi (hotmelt). Med "hotmelt"-adhesiv blir tesa® 64620 lösningsmedelsfri och ger hög häftförmåga. tesa® 64620 skyddas av ett silikonbehandlat pappersliner.

Tillämpningar

- Golvläggning
- Universal monteringstejp

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PP-folie	• Färg	Vit
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Liner färg	Brun
• Typ av liner	Glassine	• Tjocklek liner	70 µm
• Total tjocklek	185 µm	• Vikt (Liner)	78 g/m ²

Egenskaper

• Brottöjning	700 %	• Statisk skjuvstyrka vid 70°C	medelgod
• Brottstyrka	30 N/cm	• Tack	mycket god
• Ålders beständighet (UV)	mindre bra	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	80 °C
• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	40 °C

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på PE (omedelbart)	5 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	10 N/cm
• Häftförmåga på PE (efter 14 dagar)	8 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	9.5 N/cm
• Häftförmåga på PP (omedelbart)	8.5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	14.5 N/cm
• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	12.5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (liner sida omedelbart)	10.5 N/cm
• Häftförmåga på PVC (omedelbart)	7.5 N/cm		



tesa® 64620

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64620>