



tesa® 4331

Produkt Information



PET-maskeringstejp 220 °C

Produktbeskrivning

tesa® 4331 är en vit maskeringstejp för höga temperaturer med en bärare av polyester/non-woven och häftämne av silikon. tesa® 4331 är utvecklad för höga temperaturer och används för olika tillämpningar, särskilt för maskering under pulverlackeringsprocesser. Den är enkel att applicera och ta bort i ett stycke utan att lämna rester efter sig.

<span style="background-color: var(--palette-white, #ffffff); color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028)

Egenskaper

- Tejpen ger skarpa färgkanter och utmärkt förankring av färgen.
- Maskeringstejpens häftämnessystem av silikon gör den extremt värmetålig, vilket innebär att den klarar extrema temperaturer på upp till 200 °C i upp till 30 minuter åt gången.
- Kan avlägsnas vid maskering utan att lämna rester efter sig
- God häftförmåga för säker fixering, fäster även på ytor som innehåller silikon
- Kan användas inomhus i 2 månader och utomhus i 4 veckor

Tillämpningar

- tesa® 4331 rekommenderas för maskering av områden som behöver skyddas under pulverlackeringsprocesser med hög elektrostatisk påfrestning .
- Den mycket temperaturbeständiga tejpens tål temperaturer på upp till 200 °C i 30 minuter
- tesa® 4331 kan användas för maskering vid våglödning, t.ex. vid montering av kretskort
- Maskeringstejpen kan avlägsnas utan att lämna rester efter sig.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PET / non-woven | • Total tjocklek | 110 µm |
| • Typ av häftämne | Silikon | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 100 % | • Rivbar för hand | mindre bra |
| • Brottstyrka | 53 N/cm | • Temperatur beständighet (60 min) | 200 °C |
| • Enkel att ta bort | Ja | | |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04331>



tesa[®] 4331

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 4 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04331>