




tesa® 61054

Produkt Information



250 µm dubelhäftande svart flexibel akrylskumtejp

Produktbeskrivning

tesa® 61054 är en dubbelhäftande svart tejp som består av ett svart akrylskum med hög stötdämpning.

Egenskaper

- Tjocklek: 250 µm
- Mycket hög stötprestanda
- Mycket hög motståndskraft mot värme och kyla
- Mycket hög fixeringsstyrka för ett brett temperaturområde
- Goda anti-repulsionsegenskaper för att förhindra att tejpens lyfter
- Vattentätning
- Ljusblockering

Tillämpningar

- Montering av display eller pekskärm för elektroniska apparater och infotainmentsystem
- Kompensation av mekanisk belastning (t.ex. fyllning av springor och termisk brottöjning)
- Montering av vattentäta konstruktioner

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Akryl	• Färg	black
• Typ av häftämne	modifierad akryl	• Liner färg	transparent
• Typ av liner	PET	• Tjocklek liner	75 µm
• Total tjocklek	250 µm	• Vikt (Liner)	105 g/m ²

Produktsortiment

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • Tillgängliga tjocklekar | 200, 250, 300, 400 |
|---------------------------|--------------------|

Egenskaper

• Ålders beständighet (UV)	very good	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	180 °C
• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	very good	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	90 °C



tesa® 61054

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart) | 8.5 N/cm | • Häftförmåga på PC (omedelbart) | 14 N/cm |
| • Häftförmåga på Aluminium (Efter 3 dagar) | 15.5 N/cm | • Häftförmåga på PC (efter 3 dagar) | 28.7 N/cm |
| • Häftförmåga på Glas (omedelbart) | 17 N/cm | • Häftförmåga på Stål (omedelbart) | 16 N/cm |
| • Häftförmåga på Glas (efter 3 dagar) | 18.5 N/cm | • Häftförmåga på Stål (efter 3 dagar) | 19 N/cm |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=61054>