



tesa® 74921

Självhäftande skyddsfilm – Glas

Produkt Information

tesa® Självhäftande skyddsfilm – Glas – för skydd av stora områden och täckning av olika släta ytor

Produktbeskrivning

Den självhäftande filmen är idealisk för skydd av stora ytor av glas och andra släta material. Den ger ett effektivt skydd mot alla typer av spill och smuts. Den skyddar också mot repor på olika släta ytor som fönster, fönsterkarmar, speglar och glasdörrar. Den är lätt att applicera och ta bort utan några rester av häftämne i upp till 6 månader, vilket gör rengöringen problemfri.

Egenskaper

- Enkel applicering
- Skyddar mot spill från betong och färg, smuts, damm, repor och fläckar
- Ren borttagning utan några rester i upp till 6 månader
- Kan sättas tillbaka flera gånger
- Slät och tunn PE-film

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PE film | • Total tjocklek | 35 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|
| • Brottöjning | 200 % | • Lämplig för känsliga ytor | yes |
| • Brottstyrka | 5.5 N/cm | • Material | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Application temperature from | -5 °C | • Material för ytskydd/täcka | LDPE |
| • Appliceringstemperatur till | 60 °C | • Stark brottstyrka | no |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | yes | • UV-beständighet inomhus | 29 g/m ² |
| • Enkel att ta bort | yes | • Water resistance | medium |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 74921

Självhäftande skyddsfilm – Glas

Produkt Information

Lagringsförhållanden

Lagringsförhållanden

Storage should be in an environment away from sunlight, humidity between 40 and 70%, temperature between 15 and 30°C.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=74921>