




tesa® 50625

Produkt Information



PET-maskeringstejp 200 °C med häftämne av silikon

Produktbeskrivning

tesa® 50625 är en formbar, blå-transparent bas-pulverlackeringstejp för höga temperaturer vars polyesterbärare är försedd med ett häftämne av silikon. tesa® 50625 används inom olika användningsområden, särskilt för maskering under pulverlackeringsprocesser, ytskyddstillämpningar och vid sammanfogning av icke-polära material.

Egenskaper

- Den kan tas bort utan att lämna några rester efter sig vid maskerings- och ytskyddstillämpningar.
- Bra formbarhet, tunn bärare för skarpa färgkanter
- * Maskeringstejpens häftämnessystem av silikon gör tejpens värmebeständig, vilket innebär att den tål temperaturer på upp till 200 °C i upp till 30 minuter åt gången.

Tillämpningar

- tesa® 50625 är idealisk för maskering av områden som behöver skyddas under pulverlackeringsprocesser.
- Den mycket temperaturbeständiga tejpens tål temperaturer på upp till 200 °C i 30 minuter
- tesa® 50625 kan användas för ytskyddsapplikationer
- Maskeringstejpen kan avlägsnas utan att lämna rester efter sig.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Bärare material | PET | • Total tjocklek | 50 µm |
| • Typ av häftämne | Silikon | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------------|--------|
| • Brottöjning | 130 % | • Formbarhet | Ja |
| • Brottstyrka | 50 N/cm | • Rivbar för hand | Nej |
| • Dielectric breakdown voltage | 4000 V | • Skarp färgkant | Ja |
| • Enkel att ta bort | yes | • Temperatur beständighet (30 min) | 200 °C |
| • Färg förankring | god | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 50625

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=50625>