




tesa® 62624

Produkt Information



200 µm dubbelhäftande svart stark skumtejp

Produktbeskrivning

tesa® 60624 är en svart dubbelhäftande tunn skumtejp. Tejpen är försedd med ett klibbigt häftämne av akryl.

Egenskaper

- Tjocklek: 200 µm
- Mycket hög fixeringsstyrka
- Mycket formbar bärare av skum ger utmärkt stötdämpning
- Hög skjuvhållfasthet tack vare det starka häftämnet
- Bra tätningsfunktion mot fukt och damm
- Vattenfast

Tillämpningar

- Montering av pekskärmar
- Linsmontering på mobiltelefoner
- LCD-skydd/montering av frontpaneler i bärbara datorer
- Montering på ojämna och skrovliga ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 200 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl
förstärkt med fibrer | • Färg | Svart |
| • Typ av liner | PET film | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|-----|
| • Brottöjning | 340 % | • Statisk skjuvstyrka vid 23°C | god |
| • Brottstyrka | 6.7 N/cm | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | god |



tesa® 62624

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	11 N/cm	• Häftförmåga på PC (omedelbart)	14.5 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	14.5 N/cm	• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	16 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart)	11.8 N/cm	• Häftförmåga på PMMA (omedelbart)	15.8 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	13.5 N/cm	• Häftförmåga på PMMA (efter 14 dagar)	16.5 N/cm
• Häftförmåga på Glas (omedelbart)	15 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	13 N/cm
• Häftförmåga på Glas (efter 14 dagar)	16 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	16 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=62624>