



tesa® 62455

Produkt Information



Dubbelhäftande PE-skumtejp på 1 000 µm

Produktbeskrivning

tesa® 62455 är en dubbelhäftande PE-skumtejp för en mängd olika monteringsstillämpningar. Den består av ett formbart PE-skum med medelhög densitet och är försedd med ett akrylhäftämne.

Egenskaper

- Häftämne av akryl för omedelbar vidhäftning på många olika underlag
- Fixeringstemperatur ner till -10 °C
- Lämplig för användning utomhus: UV-, vatten- och åldersbeständig
- Mycket god koldchocktålighet

Tillämpningar

Exempel på monteringsstillämpningar inkluderar, men är inte begränsade, till:

- Prismärkningsremsor för matbutiker
- Dekorativa täckskärmar av aluminium på brunt gods
- Lister för applicering på fönster

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1000 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | • Färg | Vit |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|--------|--|-------|
| • Brottöjning | 260 % | • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 80 °C |
| • Brottstyrka | 8 N/cm | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 80 °C |

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|--------|
| • Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart) | 6 N/cm | • Häftförmåga på PVC (omedelbart) | 6 N/cm |
| • Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar) | 6 N/cm | • Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar) | 6 N/cm |



tesa® 62455

Produkt Information

Ytterligare information

PV14 = vit pappersliner//PV39 = ljusblå filmliner

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=62455>