
tesa® 7100

Produkt Information



100 µm enkelsidig svart filmtejp

Produktbeskrivning

tesa® 7100 är en svart enkelsidig tejp som består av en svart PET-bärare och ett svart klibbigt häftämne av akryl.

Egenskaper

- Tjocklek: 100 µm
- Utmärkt ljusavskärmning
- Utmärkt draghållfasthet och skjuvhållfasthet
- Utmärkt motstånd mot repulsion
- Utmärkt hanteringsprestanda i konverteringsprocesser
- Produktdesign helt fri från småhål
- Mycket hög elektrisk resistans
- Utmärkt motståndskraft vid krävande miljöförhållanden

Tillämpningar

- Fixering av kablar eller konstruktionsdelar i LED-ljuskällor eller platta bildskärmar
- Ljusavskärmning i delar till konsumentelektronik

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

Bärare material	PET-folie	Total tjocklek	100 µm
Typ av häftämne	Akrylat	Tjocklek liner	70 µm
Typ av liner	Glassine		

Egenskaper

Brottöjning	80 %	Mjukgörarbeständig	god
Brottstyrka	60 N/cm	Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mycket god
Ålders beständighet (UV)	mycket god	Tack	god
Dielectric breakdown voltage	7500 V	Transmittance (380 - 780nm) <	0.005 %
Fuktbeständighet	god		

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?ip=7100

tesa® 7100

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga på ABS (omedelbart) 7.3 N/cm
- Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar) 7.9 N/cm
- Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart) 6.7 N/cm
- Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar) 8.5 N/cm
- Häftförmåga på Glas (omedelbart) 8.1 N/cm
- Häftförmåga på Glas (efter 14 dagar) 9 N/cm
- Häftförmåga på PC (omedelbart) 7.6 N/cm
- Häftförmåga på PC (efter 14 dagar) 9.1 N/cm
- Häftförmåga på Stål (omedelbart) 7.5 N/cm
- Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar) 9.5 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?ip=7100