



tesa® ACXplus 7044

Produkt Information



1 000 µm Dubbelhäftande Akrylskumtejp

Produktbeskrivning

tesa® ACX^{plus} 7044 är en dubbelhäftande akrylskumtejp som består av ett akrylsystem med hög prestanda. Tejpen kännetecknas främst av sin sammanfogningsstyrka, de belastningsavledande egenskaperna samt temperatur- och väderbeständigheten. Den dubbelhäftande akrylskumtejpen kombinerar på grund av sin unika sammansättning mycket höga vidhäftningsnivåer med förmågan att absorbera och sprida höga dynamiska belastningar.

Den viskoelastiska kärnan i produkten klarar av att kompensera för den termiska utvidgningen av bundna delar. tesa® ACX^{plus} 7044 fäster utmärkt på material som är svåra att sammanfoga, till exempel pulverlackerade ytor eller ytor av konstgjorda material. Även i kombination med sådana material ger denna produkt, på grund av sin innovativa design, avancerad säkerhet. tesa® ACX plus 7044 ger vidhäftning utan bubblor. De grå eller vita färgerna passar väldigt fint på ytor av metall och plast, vilket ger en osynlig sammanfogning.

Tillämpningar

- tesa® ACX^{plus} 7044 är lämplig för en lång rad sammanfogningsapplikationer vid montering, bland annat:
- Dekorativa paneler (t.ex. kylskåpsdörrar av glas)
- Dekorativa objekt (t.ex. diskmaskinsfronter och fönsterspröjs)
- Glas-på-glas eller glas-på-metall-applikationer (t.ex. skiljeväggar eller glasdörrar)

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|---------|
| • Bärare material | filled acrylic | • Total tjocklek | 1000 µm |
| • Typ av häftämne | Ren akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 200 °C | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 110 °C |
|--|--------|--|--------|

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|---------|
| • Häftförmåga på ABS (omedelbart) | 9 N/cm | • Häftförmåga på Stål (omedelbart) | 21 N/cm |
| • Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar) | 34 N/cm | • Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar) | 36 N/cm |
| • Häftförmåga på PP (omedelbart) | 2 N/cm | • Häftförmåga på Stål (efter 3 dagar) | 36 N/cm |
| • Häftförmåga på PP (efter 14 dagar) | 2 N/cm | | |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=07044>



tesa® ACXplus 7044

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=07044>