




tesa® 62626

Produkt Information



Dubbelhäftande svart högpresterande skumtejp på 300 µm

Produktbeskrivning

tesa® 62626 är en svart dubbelhäftande tunn skumtejp. Tejpen är försedd med ett klibbigt häftämne av akryl.

Egenskaper

- Tjocklek: 300 µm
- Mycket hög fixeringsstyrka
- Mycket formbar bärare av skum ger utmärkt stötdämpning
- Hög skjuvhållfasthet tack vare det starka häftämnet
- God tätningsfunktion mot fukt och damm
- Vattenfast

Tillämpningar

- Montering av pekskärmar
- Montering av linser på mobiltelefoner
- Montering av LCD-skydd/frontpaneler på bärbara datorer
- Montering på ojämna och skrovliga ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 300 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer | • Färg | Svart |
| • Typ av liner | PET | • Tjocklek liner | 50 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 340 % | • Statisk skjuvstyrka vid 23°C | mycket god |
| • Brottstyrka | 6.7 N/cm | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | mycket god |



tesa® 62626

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	12 N/cm	• Häftförmåga på PC (omedelbart)	15 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	15.5 N/cm	• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	16 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (liner sida omedelbart)	12 N/cm	• Häftförmåga på PMMA (omedelbart)	15 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	14.5 N/cm	• Häftförmåga på PMMA (efter 14 dagar)	16 N/cm
• Häftförmåga på Glas (omedelbart)	15 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	13 N/cm
• Häftförmåga på Glas (efter 14 dagar)	16 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	16 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=62626>