

tesa® 4244 PV2



Produkt Information

Mycket klabbig finmaskeringstejp för dekormålning

Produktbeskrivning

tesa® 4244 PV2 är en mjuk PVC-tejp med naturgummihäftämner för finmaskering tejpens har även högre draghållfasthet, högre elasticitet och högre belägningsvikt för ojämna underlag och andra specialkrav.

- krymper inte vid högre temperaturer
- anpassar sig med utvidgningstförändring vid ugnstorkning
- kanterna släpper inte och kan tas bort utan att lämna klisterrester
- hög vidhäftning mot ojämna underlag

Tillämpningar

Maskering och design, vid många olika typer av finarbeten

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 130 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|--------|
| • Brottstyrka | 43 N/cm | • Lämplig för konvertering | Ja |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Skarp färgkant | Ja |
| • Färg förankring | Ja | • Temperatur beständighet (60 min) | 140 °C |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Ytterligare information

tesa® 4244 PV2 finns även med pappersliner för konvertering och utstansning, 4244 PV6:
vidhäftning mot stål = 5,4N/cm,
avrullningskraft från foder = 20 cN/cm

tesa® 4244 PV2

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4244PV2>