tesa® Professional 4845

Produkt Information

tesa® 4845 PE putsningstejp

Produktbeskrivning

En kraftfull skyddstejp för långvarig användning som håller ytor säkra från smuts eller skador. Det nyutvecklade PE-bakmaterialet är miljövänligt men ger ändå ett robust skydd. I upp till 12 veckor påverkar solljus inte tejpen, och akrylhäftämnet behåller sitt starka grepp hela tiden.
Dessutom fungerar tesa® PE putsningstejp i ett brett temperaturområde och kan motstå extrem kyla eller värme. Den kan inte bara appliceras inom ett intervall från -15 °C till +30 °C, utan den vita PE-tejpen sitter också säkert på plats vid iskalla -40 °C såväl som vid stekheta +60 °C. Från Arktis till öknen – detta är rätt val för alla utomhusarbeten.
Utöver det kan tejpen enkelt rullas av, vilket gör den till ett nöje att arbeta med. Tejpen behåller också sin form när den dras och kan därför appliceras säkert enligt avsikt. En oumbärlig tillgång på byggarbetsplatsen.

Egenskaper

- Nytt PE-bakmaterial som garanterat är miljövänligt
- Klar för användning från -15 °C till +30 °C
- Tål ett stort temperaturintervall från -40 °C till +60 °C
- UV-ljus är inget problem; kan tas bort utan rester i upp till 12 veckor
- Tejpen är lätt att rulla av och behåller sin form stadigt
- Tejpsammansättning: bakmaterial = PE, häftämne = akryl
- Tillgängliga storlekar: 33 m: 30 mm, 33 m: 50 mm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Bärare material: PE
- Typ av häftämne: Akrylat
- Total tjocklek: 120 µm

Egenskaper

- Brottöjning: 360 %
- Brottstyrka: 15 N/cm
- Rivbar för hand: god

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål: 2.1 N/cm

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?mp=4845CWT

tesa® Professional 4845

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?mp=4845CWT