tesa® 61127

Produkt Information



Enkelsidig skarvtejp för silikoniserad skyddsfilm

Produktbeskrivning

tesa® 61127 är en skarvtejp som är särskilt utvecklad för att erbjuda en lösning för stumskarvning av skyddsfilmer i produktionsprocesser där slutprodukten därefter kontinuerligt separeras från skyddsfilmen.

tesa® 61127 är en enkelsidig skarvtejp, utan liner, i form av ett silikonhäftämne med en antiadhesiv PET-bärare. Silikonhäftämnet är utformat för skarvning av silikoniserade papper och filmer, material med låg ytenergi med mera. Den speciella beläggningen på baksidan av PET-bäraren har exceptionella antiadhesiva egenskaper för ett brett spektrum av material som beläggs ovanpå den.

Egenskaper

- Antiadhesiv baksida med utmärkta släppegenskaper
- God vidhäftning till olika silikoniserade skyddsfilmer
- Hög skjuvhållfasthet och hög initial häftförmåga
- Exceptionell temperatur- och kemikaliebeständighet
- Enkel och tillförlitlig skarvdetektering tack vare den svarta färgen

Tillämpningar

- Skarvning av silikoniserade papper och filmer, material med låg ytenergi med mera
- tesa® 61127 används särskilt för skarvning av skyddspapper och skyddsfilmer i t.ex. tejpkonverterings-, konstläder- eller tejptillverkningsindustrin

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET-folie	• Total tjocklek	65 µm
• Typ av häftämne	Silikon		

Egenskaper

• Brottöjning	140 %	• Temperatur beständighet (30 min)	180 °C
• Brottstyrka	40 N/cm		

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	3.5 N/cm

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?ip=61127

tesa® 61127

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?ip=61127