


tesa® 60213

Produkt Information



Enkelsidig grå elektriskt ledande skumtejp på 200 µm

Produktbeskrivning

tesa® 60213 är en grå enkelsidig, elektriskt ledande skumtejp. Den består av en mycket komprimerbar elektriskt ledande skumbärare och ett elektriskt ledande häftämne.

Egenskaper

- Ultratunt skum för tunnare springor
- Högkomprimerbar skumbärare med låg stängningskraft och tillförlitliga återhämtningsegenskaper
- Utmärkt anpassning till ytvariationer och toleranser
- Utmärkt elektrisk ledningsförmåga över ett brett arbetsområde i XYZ-riktningen även vid höga temperaturer och hög luftfuktighet
- God häftförmåga även under tuffa miljöförhållanden
- Utmärkta stötdämpande och dämpande egenskaper
- Hög stabilitet hos skummet för att undvika att partiklar flagnar

Tillämpningar

- EMI-skärnings- och jordningstillämpningar
- Tillämpningar med elektrostatisk urladdning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Elektrisk ledande skum	• Färg	Grå
• Typ av häftämne	Elektrisk ledande akryl	• Liner färg	Vit/blå logo
• Typ av liner	PE belagd papper	• Tjocklek liner	120 µm
• Total tjocklek	200 µm		

Egenskaper

• Avrullning av liner	Enkelt	• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square
• Contact resistance z-direction (initial)	0.03 Ohm / square inch	• Temperaturbeständighet	200 °C
			kortvarig varaktighet

tesa[®] 60213

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|------------------------------------|--------|--|----------|
| • Häftförmåga på Stål (omedelbart) | 4 N/cm | • Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar) | 7.1 N/cm |
|------------------------------------|--------|--|----------|

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60213>