


tesa® 60257

Black Line

Produkt Information

Dubbelhäftande grå elektriskt ledande vävd tejp på 250 µm



Produktbeskrivning

tesa® 60257 är en grå dubbelhäftande, elektriskt ledande tejp. Den består av en elektriskt ledande vävd bärare och ett elektriskt ledande häftämne av akryl.

Egenskaper

- Tjocklek: 250 µm
- Utmärkt elektrisk ledningsförmåga i XYZ-riktningen även vid höga temperaturer och hög luftfuktighet
- God vidhäftningsnivå även under tuffa miljöförhållanden
- Rejält motståndskraftig bärare som ger mycket god dimensionsstabilitet

Tillämpningar

- EMC-tillämpningar, t.ex. jordning
- Tillämpningar med elektrostatisk urladdning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Elektrisk ledande väv	• Färg	Grå
• Typ av häftämne	Elektrisk ledande akryl	• Liner färg	Vit/blå logo
• Typ av liner	PE belagd papper	• Tjocklek liner	120 µm
• Total tjocklek	250 µm		

Egenskaper

• Avrullning av liner	Enkelt	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mindre bra
• Contact resistance z-direction (initial)	0.05 Ohm / square inch	• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square
• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	medelgod	• Temperaturbeständighet	160 °C
		• kortvarig varaktighet	

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	4.8 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	10.8 N/cm
------------------------------------	----------	--	-----------

tesa® 60257

Black Line

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60257>