

tesa® 53949 PV2 matt vävtejp



Produkt Information

Icke-reflekterande polyetenbelagd vävtejp av hög kvalitet

Produktbeskrivning

tesa® 53949 är en matt gaffatejp som är särskilt utvecklad för konst- och underhållningsindustrin. Den består av en PE-belagd 80 mesh bärare av PET-väv som är belagd med ett tryckkänsligt häftämne av naturgummi.

tesa® 53949 är den perfekta lösningen för ett stort antal applikationer där det är viktigt med en icke-reflekterande yta.

Egenskaper

- ljusabsorberande, icke-reflekterande
- god vidhäftning, även på ojämna ytor
- nötningsbeständig
- vattenavvisande
- anpassningsbar
- lätt att ta bort

Tillämpningar

- Jobb på eller bakom scenen inom teater, opera, bio och konsertlokaler
- Fastsättning av kablar på mattor, väggar etc.
- Täckning av blanka och glänsande ytor
- Fixering av kabellänkar
- Tätning av fogar
- Markering och fixering av golv

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| • Bärare material | PE extruderad väv | • Total tjocklek | 310 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Tjocklek på tejp | _NULL µm |

Egenskaper

- | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| • Brottöjning | 14 % | • Rivbar för hand | god |
| • Brottstyrka | 85 N/cm | • Ryggens utseende (visuellt) | matt |
| • Nät | 80 count per square | • Temperaturbeständighet | 125 °C |
| | inch | (avtagbarhet från aluminium | |
| • Nötningsbeständighet | god | efter 30 minuters exponering) | |
| • Raka rivkanter | god | • Water resistance | god |

tesa® 53949

PV2 matt vävtejp

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 1.6 N/cm

Ytterligare information

Rekommendation: testa först applikationsytan innan produkten används.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=53949PV2>