

tesa® 4089

Produkt Information



Allmän kartongtejp för försegling

Produktbeskrivning

tesa® 4089 har ett robust och flexibelt 28 µm PP-bakmaterial med ett naturgummiklister. Naturgummitejpen tesa® 4089 är den optimala produkten för förpackning och försegling av kartonger.

Egenskaper

- Dess vidhäftande egenskaper är optimala vid måttliga temperaturer mellan -30°C och 100°C, vilket gör den idealisk för inomhusbruk.
- Polypropen-bakmaterialet är lätt.
- Den har hög initial vidhäftning och kort vistelsetid, är lätt att rulla ut och kan användas smidigt med en handhållen dispenser eller en industriell maskin.

Tillämpningar

- Manuell och automatisk försegling av lätta och medeltunga kartonger
- tesa® 4089 erbjuder mycket hög initial vidhäftning och kort vistelsetid på flera ytor (trä, papper, folie...)
- Premium-kvalitets naturgummiklistret ger säker frakt
- Utmärkt vidhäftning på polära och opolära ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 46 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----|
| • Brottöjning | 145 % | • Lämplig för djupfrysning | Ja |
| • Brottstyrka | 43 N/cm | • Manuell applikation | Ja |
| • Automatisk | Ja | • Tyst avrullning | Nej |
| • Förpackningens vikt | Upp till 15 kg | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.2 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4089

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4089>