


tesa® 50575

Produkt Information



Mycket stark 80 µm aluminiumtejp med och utan liner (PV1 och PV0)

Produktbeskrivning

tesa® 50575 är en mycket stark aluminiumtejp med 80 µm aluminiumfolie och ett akryladhesiv.
tesa® 50575 har mycket hög draghållfasthet och används ofta inom redskapsbranschen samt inom många andra användningsområden.

Egenskaper:

- bra vidhäftning
- nötningsbeständig
- fuktresistent
- diffusionstät
- flame retardent
- olje- och syraresistant
- hög värmeledande förmåga
- åldersbeständig
- reflekterar värme och ljus
- resistent mot starka syror och basiska lösningar
- finns utan liner (PV0) och med liner (PV1)
- tesa® 50575 är certifierad av AREVA i enlighet med kraven i Siemens AG standarden TLV 9027/01/06 för atomanläggningar: totalt halogeninnehåll < 1000 ppm; totalt svavelinnehåll < 1000 ppm

Tillämpningar

- Maskering vid målning av linjer
- Montering av kylspolar
- Universal temperaturisolering
- Försegling av kanaler
- Maskering, skydd, reparation, förslutning ... och mycket mer!

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Aluminiumfolie	• Liner färg	Vit
• Typ av häftämne	Akrylat	• Tjocklek liner	65 µm
• Typ av liner	Papper	• Tjocklek på tejp	_NULL µm
• Total tjocklek	120 µm		

tesa® 50575

Produkt Information

Egenskaper

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 5 % | • Drifttemperatur upp till | 160 °C |
| • Brottstyrka | 65 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Drifttemperatur från | -40 °C | • Ryggens utseende (visuellt) | reflective |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=50575>