

tesa® 4541

Rapid Laser-Label



Produkt Information

Formbar obehandlad tygtejp

Produktbeskrivning

tesa® 4541 är en mycket rivtålig, obelagd tygtejp. Den bygger på en baksida av 145 maskors rayonväv och naturgummiklister.

tesa® 4541 är en mycket flexibel och formbar tejp som passar bra inom fler användningsområden.

Egenskaper:

- bra vidhäftning även på ojämna och oljiga underlag
- anpassas efter ojämna underlag utan veckning
- lätt att skriva på, perfekt som märktejp
- mycket hög utsträckningsstyrka
- mjuk och formbar
- finns i fem färger: svart, vit, grå, röd, brun

Hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

- Manuell och maskindriven förslutning av tunga kartonger, hinkar och burkar
- Plombering av filmbehållare, kopplingsboxar och spaltförslutning
- Paketering av rundstav, stångjärn och kabel
- Kabelskärmning
- Säkring av kanter
- Förstärkning av bokomslag
- Fixering av plastklipps på kabelrör
- Förstärkning av hockeyklubbor
- Olika användningsområden inom djurhälsovård, bandagering av stora och små djur

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------------|--|--------|
| • Bärare material | Obehandlad väv | • Biobaserat kolinnehåll (enligt DIN EN 16640) | 86 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 270 µm |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4541>

tesa® 4541

Rapid Laser-Label

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	16 %	• Nötningsbeständighet	god
• Brottstyrka	90 N/cm	• Ryggens utseende (visuellt)	matt
• Kan skrivas på	Ja	• Temperaturbeständighet	130 °C
• Nät	145 threads/inch ²	(avtagbarhet från aluminium efter 30 minuters exponering)	

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	3.6 N/cm
------------------------	----------

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4541>