

tesa® 4308

Produkt Information



Premium Maskeringstejp för Krävande Maskeringsapplikationer

Produktbeskrivning

tesa® 4308 är en slät maskeringstejp av papper med häftämne av naturgummi som har utvecklats speciellt för krävande applikationer på eftermarknaden för fordons- och transportindustrin. Tejpen, som är utvecklad för fordonsindustrin, är lämplig för maskering vid billackering samt efterföljande ugnstorkning och är beständig mot temperaturer på upp till 110 °C. tesa® 4308 kan användas med antingen epoxi- eller vattenbaserad färg. Bäraren förhindrar att färgen flyter ut och är otroligt formbar och flexibel. Maskeringstejpen har goda vidhäftningsegenskaper på olika material som metall, gummi, glas och plast. tesa® 4308 kan enkelt avlägsnas utan att lämna rester av häftämne och hjälper samtidigt till att ge ett fint resultat vid målning med raka och fina färgkanter.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

- tesa® 4308 är särskilt utvecklad för mycket krävande maskeringsapplikationer inom fordonsreparations- och transportindustrierna.
- Maskeringstejpens flexibla bärare gör tejpen väldigt formbar mot ojämna ytor
- Biltejpen är lämplig för billackering med efterföljande ugnstorkning, och den står emot temperaturer på upp till 110 °C
- tesa® 4308 är lätt att riva av för hand och lämnar inga häftämnester efter sig

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 170 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|------------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 13 % | • Formbarhet | god |
| • Brottstyrka | 53 N/cm | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Skarp färgkant | mycket god |
| • Färg förankring | mycket god | • Temperatur beständighet (60 min) | 100 °C |

tesa® 4308

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 4 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4308>