

tesa® 60418

Produkt Information



Tunn packtejp av återvunnen PET med häftämne av syntetiskt gummi

Produktbeskrivning

tesa® 60418 är en mer hållbar kartongförseglingstejp för lätta och medeltunga kartonger med ett totalt återvunnet innehåll på 60 %.

tesa® 60418 består av ett klibbigt häftämne av syntetiskt gummi och en mycket tunn bärare av polyester som innehåller 85 % avfall som återvunnits efter konsumentledet. Tack vare bärarmaterialets överlägsna egenskaper är tesa® 60418 både tunn och formbar men samtidigt rivbeständig. Den har en låg avrullningskraft och en mycket god omedelbar förseglingsförmåga, vilket gör den idealisk för automatiserade processer.

tesa 60418 är ett utmärkt val för förpackningsapplikationer med stora volymer, där det är viktigt med både effektivitet och hållbarhet.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- För kartonger upp till 25 kg
- Rivbeständig bärare som samtidigt är tunn och formbar
- Idealisk för automatiserade förpackningsprocesser
- Enkel avrullning
- Färre rullbyten tack vare längre rulle

Tillämpningar

- Kartongförsegling för lätta och medelstora kartonger
- Manuell och automatiserad användning med långa maskinrullar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET	• Syntetgummi	Inga
• Återvunnen	85 %	• Total tjocklek	36 µm

tesa® 60418

Produkt Information

Produktsortiment

- Tillgängliga färger transparent, brun, vit

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| • Brottöjning | 120 % | • Lämplig för farligt gods | Nej |
| • Brottstyrka | 38 N/cm | • Rivbar för hand | Nej |
| • Automatisk | Ja | • Transportinformation | Temperature 0-35°C |
| • Förpackningens vikt | Upp till 25 kg | • Tryckbarhet | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Tyst avrullning | Nej |
| • Lämplig för djupfrysning | Nej | | |

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 6 N/cm

Certifikat

Hållbarhetscertifikat

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

Ytterligare information

Tejpen appliceras bäst i rumstemperatur. När tesa® 60418 har applicerats fungerar den bra inom hela det normala temperaturintervallet under typiska transport- och förvaringsförhållanden.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60418>